

Bitúmenové lepidlo K-36**VŠEOBECNÉ ÚDAJE**

Aplikácia		Utesnenie spojov, vzájomné lepenie všetkých asfalt. pásov, šindľov a podkl. vrstiev, utesnenie otvorov / škár / detailov.
Metódy aplikácie		Vytlačenie z kartuše a / alebo nanosenie špachtľou.
Doba schnutia	na dotyk úplne suché	cca 5 hodín pri teplote +20°C cca 1 až 14 dní v závislosti na teplote a hrúbke vrstvy
Skladovanie		Pri max. 33 °C (min. nie je stanovené). Na suchom mieste, chránené pred účinkami tepla a slnečného žiarenia
Aplikačná teplota		Od + 5 do + 50 °C (min +10 °C pre kartušu)
Farba		Čierna
Balenie		0,31 l - kartuša, 1 l - plechovka, 3 l a 10 l vedro.

INŠTRUKCIE

Vyčistite masťné či špinavé povrchy, odstráňte všetky voľné častice pred nanosením lepidla.

Nepoužívajte v teplom prostredí (napr. pri vystavení priamemu slnečnému žiareniu)

Pri lepení je potrebné naniesť iba 0,5 -1 mm vrstvu lepidla. Vyvarujte sa nanášaniu väčšej vrstvy, pretože môže vzhľadom k obsiahnutému zmäkčovadlu dôjsť až k zmäknutiu vrchnej vrstvy.

Pritlačte povrchy pevne k sebe

Vyvarujte sa chôdzi alebo ďalším vonkajším tlakom na povrchy počas vytvrdnutia lepidla (1-14 dní v závislosti na podmienkach, produktoch a hrúbke vrstvy lepidla).

Lepidlo K - 36 neriedte rozpúšťadlami ani inými chemickými prostriedkami.

SKLADBA

Zloženie	Špeciálny elastomér (SBS) bitúmen. Ropné rozpúšťadlá. Zmäkčovadlo a vytvrditeľné tmely.
-----------------	---

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

	Typická hodnota	Jednotka	Test štandard
Výstupná teplota	min. 100	°C	SFS 5010
Bod vzplanutia	min. +33	°C	DIN 53213
Hustota pri 15 °C	1200	kg/m ³	ASTM D 3142

KATEPAL OY

P.O.Box 33, FIN-37501, Lempaala, FINLAND
Telefón: +358 3 375 9111
Telefax: +358 3 375 0974

Výrobca si vyhradzuje právo meniť obsah bez ďalšieho upozornenia.

Aktualizované

09/2012